



## Adhesivo para Mosaico Vítreo

# DIAMOND PEGA VÍTREO

**DIAMOND PEGA VÍTREO** es un adhesivo pigmentado especial para mosaicos vítreos y cuya superficie no presente absorción alguna, en colocaciones nuevas y en sobreposiciones (colocación de recubrimiento nuevo sobre otro ya existente). Con **DIAMOND PEGA VÍTREO** se obtiene en una sola operación la total adherencia y perfecto rejuntado del mosaico veneciano, a color.

**DIAMOND PEGA VÍTREO** tiene la característica de evitar la formación de algas, pues contiene un compuesto **ALGICIDA** en su formulación.

### Campos de aplicación

- Colocación de todo tipo de piezas cerámicas y muy en especial para mosaicos vítreos, en exteriores e interiores.
- Especialmente formulado para albercas, cocinas, baños y fachadas, sobre aplanados de cemento, mortero, asbesto, concreto.
- Ideal para realizar sobreposiciones: colocación de mosaico veneciano sobre recubrimientos viejos de terrazo o cerámica ya existentes, comunmente utilizados para la remodelación de albercas.

### Modo de empleo

#### Preparación del Soporte:

- Todo soporte deberá estar previamente alisado y perfectamente fraguado, libre de polvo, grasa, aceite, pintura, cera o cualquier agente que funja como aislante o repelente.

#### Preparación de la mezcla

- Agregue a **DIAMOND PEGA VÍTREO** 5 Lts. de agua limpia y mezcle hasta obtener una pasta libre de grumos.
- Deje reposar unos minutos y vuelva a mezclar.

### Aplicación de la mezcla

1. Las superficies deberán estar limpias de polvo o materiales extraños.
2. Con la ayuda de una llana de 10 mm, extienda el material sobre la superficie a recubrir.
3. El producto aplicado deberá estar "fresco" al colocar las piezas. Aplique **DIAMOND PEGA VÍTREO** cubriendo un área reducida, para evitar que el adhesivo forme una película superficial. Si esto sucede, no añada más agua, simplemente vuelva a pasar la llana.
4. Coloque las hojas del mosaico veneciano, cuidando que estén perfectamente alineadas. Golpee suavemente con una llana de goma. De esta forma, el **DIAMOND PEGA VÍTREO** coloreado remontará entre las piezas, junteándolas perfectamente.





## Adhesivo para Mosaico Vítreo

# DIAMOND PEGA VÍTREO

5. Humedezca el papel y al cabo de unos minutos retírelo.
6. Empareje con ligeros golpeteos de una llana de goma, siempre en sentido diagonal para evitar la deformación de las hiladas.
7. Delinee la junta pasándole una esponja ligeramente húmeda. De ser necesario se puede retocar con el mismo adhesivo empleado. Si se desea utilizar dicha junta del mismo color, deberá juntarse cuando el material esté ya seco.
8. Una vez seco el material, limpie la superficie con agua.

### Presentación

**DIAMOND PEGA VÍTREO** se suministra en sacos de papel de 20 Kgs. en una amplia gama de colores.

### Rendimiento

En relación a la textura de la superficie a recubrir, su rendimiento variará. Se puede considerar un promedio de 4 a 5 m<sup>2</sup> por cada saco de 20 Kgs. de **DIAMOND PEGA VÍTREO**.

<b>DATOS TÉCNICOS</b>	
<b>Producto:</b>	
Densidad aparente en polvo	1.4g/cm <sup>3</sup> aprox.
Densidad aparente en fresco	1.8g/cm <sup>3</sup> aprox.
Inflamabilidad	No
Toxicidad	No
<b>Aplicación:</b>	
Proporción de la mezcla	30 partes de agua/100 partes adhesivo
Tiempo de vida de la mezcla	30 min.
Tiempo de ajuste de las piezas	20 min.
Tiempo abierto una vez extendido	20 min.
Temperatura de aplicación	de 5°C a 40°C
Transitable después de	24 hrs.
Tiempo de endurecimiento final	14 días a 20°C
<b>Rendimientos finales:</b>	
Resistencia a la humedad	Excelente
Resistencia al envejecimiento	Excelente
Resistencia a los disolventes	Excelente
Resistencia al arranque	25 Kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la flexión	50 Kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la compresión	150 Kg/cm <sup>2</sup>

